

Produktbeschreibung - AUTOKOPI SC

Beschreibung

AUTOKOPI SC ist ein selbstdurchschreibendes Papier. Die beschichtete Vorderseite des Papiers ist mit Farbkapseln ausgerüstet, die auf mechanischen Druck schwarze Farbe freisetzen.

Die Kopien sind fälschungssicher.

Anwendung

AUTOKOPI SC reagiert auf mechanischen Druck. Aus diesem Grund sollten Sie es vorsichtig behandeln und keinem zu starken Druck aussetzen.

Das erste Blatt eines Formularsatzes kann normales Laserpapier sein. Wir empfehlen ein Papier mit einem Papiergewicht von 80 g/m².

Die Farbtintensität der Kopie hängt von der Stärke des Drucks ab. Je höher der Druck, je klarer die Kopie, je mehr Farbkapseln setzen Farbe frei.

Aus diesem Grund sollte beim Beschreiben von Formularsätzen eine möglichst harte Unterlage verwendet werden. Wir empfehlen die Formularsätze mit Kugelschreibern zu beschreiben. Mit Filzschreibern erreichen Sie den notwendigen Druck nicht.

Beachten Sie bitte, dass die Schrift mit der Zeit nachdunkelt. Die Farbe reagiert mit Sauerstoff und wird mit der Zeit intensiver.

AUTOKOPI SC besitzt eine aktive und eine passive Seite. Die aktive, rauere Seite muss oben liegen, sonst erzeugt das Papier spiegelverkehrte Kopien.

Hinweis

In der Papiersorte AUTOKOPI SC ist der Kandidatenstoff Melamin CAS -Nr. 108-78-1 EC-Nr. 203-615-4 mit mehr als 0,1 Gewichts-% enthalten. Nähere Informationen finden Sie hier: [ECHA \(europa.eu\)](http://ECHA.europa.eu)

Typische Anwendungen

- Formularsätze
- Lieferscheine, Arbeitskarten
- Qualitätskontrolle, Herstellungsprotokolle

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder Kopierer für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Stand 02/2024 ** © www.creativ-papier.de

Lagerung

Zur Sicherstellung guter Bedruckeigenschaften sollte das Papier bei 50 – 55 % relativer Luftfeuchte und bei 10 – 30 °C gelagert und bei 20 – 23 °C Raumtemperatur und 50 – 55 % relativer Feuchte bedruckt werden.

Nach einem Transport aus einer anderen klimatischen Umgebung sollte das Papier sich ca. 2 Stunden den Umgebungsbedingungen des Geräteraums (Büro) anpassen, damit es die optimalen Bedruckeigenschaften erreicht.

Druckereinstellungen

AUTOKOPI SC kann mit vielen Laser-, Tintenstrahldruckern und Kopierern bedruckt werden.

Aufgrund des geringen Papiergewichts ist zu prüfen, ob das Papier mit dem vorgesehenen Gerät bedruckt werden kann.

Das Papier ist mit 60 g/m² leichter als normales Kopierpapier. Wir empfehlen die Einstellung des Druckertreibers auf leichtes Papier.

Aufgrund der Druckempfindlichkeit des Papiers kann es beim Bedrucken zu Schattenbildung kommen.

Lieferformen

AUTOKOPI SC gibt es im Format DIN A4, weiß, 60 g/m² in VEs zu 100 Blatt oder 500 Blatt.

Vorteile

- Selbstdurchschreibend mit normalem Deckblatt
- Mehrfache Kopien durch aufeinanderlegen der Blätter möglich
- Mit Bürodruckern und Kopierern bedruckbar