

## Produktbeschreibung Metallic-Veredlungsfolie

### Beschreibung

Die Veredlungsfolien sind dünne Kunststofffolien, die auf der Rückseite mit einer hochglänzenden metallisierten Schicht beschichtet sind.

Mit diese Veredlungsfolien ist es möglich, mit Laserdruckern gedruckte Texte oder Strichzeichnungen hochglänzend zu metallisieren. Der Transfer der metallisierenden Schicht erfolgt durch Hitze und Druck.

Mit den Veredlungsfolien erreicht man fast dieselbe Wirkung, wie mit dem professionellen Glanzprägdruck.

### Typische Anwendungen

Für Metallic-Hochglanz von Schmukschriften, Logos, Strichgrafiken und Headlines auf ...

Grußkarten, Einladungen

Urkunden

### Hinweise zur Verarbeitung

Die Folie hat eine hochglänzende und eine matte Seite. Zum Metallisieren muss ein der Größe des Textes, der Schmukschrift oder der Strichgrafik angepasstes Stück Folie zugeschnitten werden. Dieses Folienstück wird mit der matten Seite auf den Text gelegt. Damit die Folie beim Transfer nicht verrutscht, empfehlen wir ein Blatt dünnes Kopierpapier darauf zu legen (liegt der Packung bei).

Zur Übertragung der Glanzschicht empfehlen wir ein handelsübliches Laminiergerät möglichst mit einstellbarer Temperatur und/oder Geschwindigkeit.

Wie beim Laminieren lässt man den Blatt mit dem Text, die Veredlungsfolie und das Schutzblatt durch das Gerät laufen. Anschließend hebt man die Veredlungsfolie vorsichtig ab.

Wir empfehlen die Druckfarbe passend zum Farbton der Metallicfolie zu wählen (Goldmetallic – gelber Druck). Das verstärkt die Wirkung.

### Drucker

Die Veredlungsfolie metallisiert nur mit Laserdruckern gedruckte Texte. Mit Tintenstrahldrucker gedruckte Texte werden nicht metallisiert.

Bilder und Fotos können nicht metallisiert werden. Strichgrafiken, wie man sie bei Logos oft sieht, können dagegen sehr gut metallisiert werden.

Beachten Sie bitte, dass bereits metallisierte Papiere oder Karten nicht erneut mit einem Laserdrucker bedruckt werden dürfen.

### Papier

Das Verfahren eignet sich für unbeschichtete Naturpapiere (Urkunden) oder unbeschichteter Feinkarton (Gruß- und Einladungskarten).

Bei stärkeren Papieren empfehlen wir die Durchlaufgeschwindigkeit des Laminiergeräts zu reduzieren.

Bei beschichteten Papieren und Papieren mit geprägter Struktur empfehlen wir vorherige Tests.

### Lieferformen

Veredlungsfolien werden in Rollen von 220 mm Breite und 20 m Länge geliefert. Jeder Packung liegen ein paar Blatt 60 g Papier zum Schutz und Abdecken beim Transferieren bei.

Die Veredlungsfolien gibt es in den Farben: Silber glänzend, Gold glänzend, Bronze glänzend, Blau glänzend, Grün glänzend, Kupfer glänzend, Rot glänzend, Pink glänzend und Schwarz/Blau glänzend.

### Vorteile

Glanzeffekte von Schmukschriften und Logos mit normalen Bürogeräten erstellbar

Kleine und individuelle Kartenaufgaben mit Glanzprägdruck-Effekt

Interessante grafische Effekte auf Einladungs- und Grußkarten

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung auf Ihrem Drucker oder Kopierer für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Stand 07/2021 \*\* © www.creativ-papier.de